

# Alur, álvinnsla hf.

## Verklýsing

Gjallsandurinn keyrður frá vinnslu að flæðigryfju u.þ.bíl 35-40 tonn í hvert sinn, sem er tveggja daga framleiðsla. Það eru gróflega 250 tonn af sjó í gryfjunni á hálf aðföllnu.

Þegar gjallsandinum er sturtað ofan í flæðigryfjuna þá verður að vera grafa viðstödd og hagræða sandinum og brjóta köggla sem geta verið saman við.

Einu sinni á dag verður að hræra í gjallsandinum og færa hann í áttina að hinum enda gryfjunnar og með því á að vera tryggt að öllum sandinum sé snúið og hrært hafi verið í honum. Að lokum er honum haugað upp í endagryfjunnar og tekinn upp þegar þarf að rýma til fyrir næsta skammti.

Setja á gjallsandinn í gryfjuna á aðfalli, 2 – 3 tímum eftir fjöru. **ÞETTA ER MJÖG MIKILVÆGT TIL AÐ EKKI KVIKNI Í HONUM**, enda flæðir freskur sjór í gryfjuna á aðfalli.

Best er að hræra í sandinum á aðfalli og færa hann, en ekki þarf að vera hátt í þegar það er gert.

Ekki er búið að ákveða hversu lengi gjallsandurinn verður í gryfjunni en til stendur að gera rannsókn á árangri og verður eftir hana tekin ákvörðun um verklag óbreytt eða brett.